

## **Катализатор АОК-71-22**

Медьхромцинковый катализатор применяется для получения анилина, используемого в производстве красителей, фармацевтических субстанций и полиуретанов.

### Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид: <ul style="list-style-type: none"><li>- форма</li><li>- цвет</li></ul>	Цилиндр Чёрный
2.	Размер, мм: <ul style="list-style-type: none"><li>- диаметр</li><li>- высота</li></ul>	5±1 4-8
3.	Массовая доля мелочи размером менее 3 мм, %	≤3,0
4.	Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup>	1,50±0,15
5.	Механическая прочность на раздавливание по образующей, МПа	≥4,5
6.	Потери массы при прокаливании (200-800°C), %	≤5