

Катализатор

АОК-75-44

Железосодержащий катализатор активен в реакции селективного (прямого) окисления сероводорода в элементарную серу. Применяется для очистки от сероводорода газов различного происхождения на нефте- и газодобывающих, нефте- и газоперерабатывающих, металлургических предприятиях. Также катализатор селективного окисления сероводорода может быть использован для очистки низкосернистых природных и попутных нефтяных газов, выбросов химических производств, биогазов.

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид: - форма - цвет	Цилиндр Красно-коричневый
2.	Размер гранул, мм: - диаметр - длина	2-6 <15
3.	Массовая доля крошки и мелочи размером менее 2 мм, %	<8
4.	Насыпная плотность, г/см ³	1,5
5.	Удельная поверхность, м ² /г	70
6.	Механическая прочность на раздавливание по образующей, МПа	>2